

# PF 3500 - APURIT

## Beskrivelse

Membran, bestående af bitumen med forstærkning af uvævet polyester.  
Anvendes som underpap i en flerlags løsning.  
Oversiden er belagt med knust skifer sten med overlægs markering på begge sider.  
Undersiden har et beskyttelseslag af svejsefolie.

## Sammensætning

	PF 3500 - APURIT
Forstærkning	uvævet polyester
Overside	skridsikker skifer
Underside	svejsefolie
Belægningsmasse	bitumen

## Produktpakning

	PF 3500 - APURIT
Rullens mål (m)	7 x 1 / 10 x 1
Rullens vægt (kg)	27 / 38
Antal ruller pr. palle	24 / 30

## Egenskaber

		PF 3500 - APURIT
Membrantykkelse (mm) (EN 1849-1)	MDV	3,0
Trækstyrke på langs (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	750
Trækstyrke på tværs (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	550
Brudforlængelse på langs (%) (EN 12311)	MDV	35
Brudforlængelse på tværs (%) (EN 12311)	MDV	35
Dimensionsstabilitet (%) (EN 1107-1)	MLV	0,5
Rivestyrke på langs (N) (EN 12310-1)	MDV	150
Rivestyrke på tværs (N) (EN 12310-1)	MDV	150
Kuldefleksibilitet (°C) (EN-1109)	MLV	-5
Kuldefleksibilitet efter ældning (°C) (EN 1296 / EN-1109)	MDV	NPD
Blødgøringspunkt (°C) (EN-1110)	MLV	100
Reaktion på brand (EN 13501-1)		NPD
Diffusionsmodstand (GPa.s.m <sup>2</sup> /kg) (EN 1931)		> 1000

MDV = Producenten declarerede værdi / MLV = Producenten grænseværdi / NPD = Ingen fastlagt ydeevne

**SOPREMA**

Bituminøs tætning

## TEKNISK DATABLAD

BETF-WPBBE336.a/DK  
annullerer og erstatter  
BETF-336/317-13-DK

### Montering

Mekanisk fastgøres i sømlinje, sømlinje svejses.  
Eller svejses, herunder sømlinje.

### Certifikater



nr: **0749-CPR-BC2-310-0300-0123-01**  
År: **2013**  
Standard: **EN 13707**

Opfylder TOR krav PF 3000.

### Specifikt om dette

#### Sundhed og miljø:

Membranen indeholder ingen stoffer, der med sandsynlighed er sundheds- eller miljøskadelige, og den overholder generelt tilladte sundheds- og sikkerhedskrav. Se det relevante sikkerhedsdatablad for nærmere oplysninger.

#### Kvalitetskontrol:

**SOPREMA** har altid haft kvalitetskontrol som en integreret del af produktionen. Derfor benytter vi et kvalitetssikringssystem, der kontrolleres af en uafhængig instans, i henhold til standarderne **EN ISO 9001:2008** og **EN ISO 14001:2004**



Marnix DERKS  
Teknisk direktør

SOPREMA AB forbeholder sig ret til ændringer af materialesammensætningen af sine produkter og produktpriser uden forudgående varsel. Derfor accepteres alle bestillinger kun i henhold til de betingelser og tekniske specifikationer, som er gældende på bestillingsdatoen.

Tel. : +46-(0) 8-646 35 00 • Fax. : +46-(0)8-646 35 50  
www.soprema.se • E-mail : info@soprema.se